



1170

Cantera La Torreta, S.A.U.  
C/ Grecia 31, Ciudad del Transporte – 12006 Castellón  
Centro de producción: Carretera N-340. km. 375  
46839 – Bellus (Valencia)

04

019 - Zahorra artificial 0/32

Declaración de prestaciones nº: DP 3-13242

EN 13242:2002 + A1:2007

**Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerantes hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes.**

<b>Granulometría</b>	Categoría: G <sub>A</sub> 85(*)	
<b>Forma del árido grueso</b>	FI <sub>20</sub>	
<b>Porcentaje de caras fracturadas del áridos grueso</b>	C <sub>90/3</sub>	
<b>Calidad de los finos</b>	35 (EA) 2,0 (AM)	
<b>Resistencia a la fragmentación / machaqueo del árido grueso (LA)</b>	LA <sub>30</sub>	
<b>Azufre total</b>	S <sub>1</sub>	
<b>Sulfatos solubles en ácido</b>	AS <sub>0,2</sub>	
<b>Componentes que modifican la velocidad de fraguado y endurecimiento (contaminantes orgánicos).</b>	COLOR MÁS CLARO QUE LA DISOLUCIÓN PATRÓN	
<b>Estabilidad en volumen</b>	No aplica	
	<b>(*) Declaración de la granulometría característica</b>	
	Tamiz (mm)	Porcentaje que pasa (en masa)
	31,5	95 ± 10
	22,4	86 ± 15
	16	79 ± 15
	11,2	65 ± 25
	8	52 ± 25
	5,6	41 ± 25
	4	33 ± 25
	2	24 ± 25
	1	14 ± 25
	0,063	4 ± 10