



1170

**CANTERA LA TORRETA, S.A.U.**  
**C/ Grecia 31, Ciudad del Transporte – 12006 Castellón**  
**Centro de producción: Camino Romeral, s/n**  
**12080 Castellón**

04

**035 - Zahorra artificial 0/22,4**

Declaración de prestaciones n°: DP 1-13242

EN 13242:2002 + A1:2007

**Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerantes hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes.**

<b>Granulometría</b>	Categoría: G <sub>A85</sub> (*)	
<b>Forma del árido grueso</b>	FI <sub>20</sub>	
<b>Porcentaje de caras fracturadas del áridos grueso</b>	C <sub>90/3</sub>	
<b>Calidad de los finos</b>	40 (EA) 2 (AM)	
<b>Resistencia a la fragmentación / machaqueo del árido grueso (LA)</b>	LA <sub>35</sub>	
<b>Azufre total</b>	S <sub>1</sub>	
<b>Sulfatos solubles en ácido</b>	AS <sub>0,2</sub>	
<b>Componentes que modifican la velocidad de fraguado y endurecimiento (contaminantes orgánicos).</b>	COLOR MÁS CLARO QUE LA DISOLUCIÓN PATRÓN	
<b>Estabilidad en volumen</b>	No aplica	
	(*) Declaración de la granulometría característica	
	Tamiz (mm)	Porcentaje que pasa (en masa)
	22,4	95 ± 10
	16	80 ± 20
	11,2	60 ± 20
	8	48 ± 20
	5,6	39 ± 20
	4	32 ± 20
	2	22 ± 20
	1	16 ± 15
	0,063	5 ± 5