



1170

**CANTERA LA TORRETA, S.A.U.**  
**C/ Grecia 31, Ciudad del Transporte – 12006 Castellón**  
**Centro de producción: Camino Romeral, s/n**  
**12080 Castellón**  
 04

008 - Zahorra montera 0/32

Declaración de prestaciones nº: DP 1-13242

EN 13242:2002 + A1:2007

**Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerantes hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes**

<b>Granulometría</b>	Categoría: G <sub>A</sub> 80(*)
<b>Forma del árido grueso</b>	FI <sub>20</sub>
<b>Porcentaje de caras fracturadas del áridos grueso</b>	C <sub>90/3</sub>
<b>Calidad de los finos</b>	15 (EA) 6,0 (AM)
<b>Resistencia a la fragmentación / machaqueo del árido grueso (LA)</b>	LA <sub>35</sub>
<b>Azufre total</b>	S <sub>1</sub>
<b>Sulfatos solubles en ácido</b>	AS <sub>0,2</sub>
<b>Componentes que modifican la velocidad de fraguado y endurecimiento (contaminantes orgánicos).</b>	COLOR MÁS CLARO QUE LA DISOLUCIÓN PATRÓN
<b>Estabilidad en volumen</b>	No aplica

## (\*) Declaración de la granulometría característica

Tamiz (mm)	Porcentaje que pasa (en masa)
31,5	90 ± 10
22,4	80 ± 15
16	64 ± 20
11,2	51 ± 20
8	42 ± 20
5,6	32 ± 20
4	27 ± 20
2	18 ± 20
1	13 ± 15
0,063	5 ± 5