



1170

**CANTERA LA TORRETA, S.A.U.**  
**C/ Grecia 31, Ciudad del Transporte – 12006 Castellón**  
**Centro de producción: Carretera N-340, PK 1035 -**  
**Masia de Vallterra**  
**Santa Magdalena de Pulpis (Castellón)**  
 04

**029 - Suelo seleccionado 0/80**

Declaración de prestaciones nº: DP 2-13242

EN 13242:2002 + A1:2007

**Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerantes hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes**

<b>Granulometría</b>	G <sub>A</sub> 85
<b>Forma del árido grueso</b>	FI <sub>20</sub>
<b>Porcentaje de caras fracturadas del áridos grueso</b>	C <sub>90/3</sub>
<b>Calidad de los finos</b>	18 (EA) 6 (AM)
<b>Resistencia a la fragmentación / machaqueo del árido grueso (LA)</b>	LA <sub>30</sub>
<b>Azufre total</b>	S <sub>1</sub>
<b>Sulfatos solubles en ácido</b>	AS <sub>0,2</sub>
<b>Componentes que modifican la velocidad de fraguado y endurecimiento (contaminantes orgánicos).</b>	COLOR MÁS CLARO QUE LA DISOLUCIÓN PATRÓN
<b>Estabilidad en volumen</b>	No aplica

**(\*) Declaración de la granulometría característica**

Tamiz (mm)	Porcentaje que pasa (en masa)	Tamiz (mm)	Porcentaje que pasa (en masa)
80	99 ± 10	10	49 ± 25
63	94 ± 10	8	42 ± 20
40	77 ± 25	6,3	35 ± 20
31,5	65 ± 20	4	30 ± 20
20	58 ± 20	2	23 ± 15
16	56 ± 20	1	15 ± 10
14	50 ± 20	0,063	7,5 ± 5
12,5	48 ± 20		